



Qualität für's Handwerk

Fiche Technique

614 Alfa MultiBLUE

Mousse adhésive pour le collage permanent de matériaux de construction



Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Valeur	Norme
Volume:	60 à 80 mètres de longueur (800 ml)	
Température de service:	-5 à +35 °C (surface), -5 à +25 °C (boîte)	
Temps de liaison:	5 à 10 min.	FEICA OCF TM 1014
Temps de durcissement:	1,5 à 2 heures, en fonction de la température et de l'humidité	
Résistance thermique:	de -40 à +90 °C	
Absorption d'eau:	max. 1 vol. %	DIN 53428
Résistance à l'allongement:	0,35 à 0,40 MPa	
Résistance à la traction:	0,30 à 0,35 MPa	DIN 12090
Dureté d'adhérence au béton :	0,32 à 0,34 MPa	
Dureté d'adhérence sur les briques :	0,30 à 0,32 MPa	
Capacité de transfert thermique:	0,036 W / (m K) à 20 °C	DIN 52612
Classe d'inflammation:	E	EN 13501-1
Stockage:	18 mois (de +5 à +25 °C), temporairement aussi à des températures plus basses (p. ex. pendant le transport). Des conditions de température plus élevées réduisent la durée du traitement. Conserver la bombe en position verticale.	

Afin de bénéficier d'une garantie, veuillez suivre les instructions d'utilisation.

1 / 1