



Qualität für's Handwerk

Fiche Technique

622 Alfa Colle mousse plaques périmétriques ETICS

Mousse adhésive monocomposante



Ext.

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Valeur	Norme
Volume:	60-80 m de longueur	-
Densité de colle:	16 – 18 kg/m ³	FEICA OCF TM 1019
Température de fonctionnement:	Min. +5 °C (surface), 20 - 25 °C (bombe)	-
Temps de liaison:	5 à 15 min	FEICA OCF TM 1014
Durée du travail:	10 à 15 min	FEICA OCF TM 1015
Temps de durcissement:	1,5 - 2 heures, en fonction de la température et de l'humidité	-
Résistance thermique:	-40 °C à +90 °C	-
Stabilité dimensionnelle:	Max. ± 5 %	FEICA OCF TM 1004
Absorption d'eau:	Max. 1 vol. %	DIN 53428
Résistance à la pression:	0,04 à 0,05 MPa	FEICA OCF TM 1011
Résistance à la dilatation:	0,07 à 0,08 MPa	FEICA OCF TM 1018
Extension en cas d'interruption	20 à 30 %	FEICA OCF TM 1018
Catégorie de combustion:	E	EN 13501-1

Afin de bénéficier d'une garantie, veuillez suivre les instructions d'utilisation.

1 / 1