



Qualität für's Handwerk

## Fiche Technique

# 805 Alfa EASY Flachdach- abdichtung 1K

**Produit d'étanchéité liquide monocomposant  
pontant les fissures - 5 ans de garantie**



Ext.

### Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Valeur	Norme
<b>Produit d'étanchéité non polymérisé</b>		
Base:	Polymère hybride	
Apparence (liquide) :	Matériau d'étanchéité gris à faible viscosité	
Mécanisme de durcissement:	Durcissant à l'humidité	
Poids spécifique :	1,4 à 1,5 g/cm <sup>3</sup>	
Temps de formation de peau:	20 à 40 min à 23 °C et 50 % d'humidité relative	
Temps de durcissement:	env.3 heures (couche de 1 mm) à 23°C et 50% d'humidité relative	
Température d'utilisation:	+5 à +40 °C	
<b>Produit d'étanchéité polymérisé</b>		
Dureté Shore A :	25 à 30	ISO 868
Variation de volume:	< 3 %	ISO 10563
Allongement à la rupture:	280 à 380 %	ISO 37 Partie 1
Résistance à la traction:	1,0 bis 1,2 N/mm <sup>2</sup> 100 %: 0,6 bis 0,7 N/mm <sup>2</sup>	ISO 37 Partie 1
Etanchéité à l'eau:	Imperméable	DIN 1048
Surface de roulement:	P2 (constant)	

Afin de bénéficier d'une garantie, veuillez suivre les instructions d'utilisation.

1 / 2



**Qualität für's Handwerk**

## Fiche Technique

### Caractéristiques techniques :

Résistance thermique:	-40 à +80 °C	
Stockage:	12 mois dans l'emballage d'origine, entre +5 et +25 °C, au sec.	

Afin de bénéficier d'une garantie, veuillez suivre les instructions d'utilisation.

2/2