



Qualität für's Handwerk

Fiche Technique

808 Alfa proteXos Primaire

Agent d'adhérence universel pour le traitement préalable du support pour l'étanchéité liquide monocomposante proteXos ETAG



Ext.

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Valeur
Ingrédients:	Primaire universel mono-composant : Solvants, liant PU, agent adhésif, adjuvants
Température d'utilisation:	+5 °C à +30 °C
Densité:	0,93 kg/l à +20 °C et 60 % h.r.
Nuance de couleur:	Brun, transparent
Remaniement:	Après env. 20 minutes à +20 °C et 60 % h.r.
Stockage:	Kühl, 6 Monate
Consommation Supports non absorbants	30 à 50 ml/m ²
Consommation Supports absorbants et minéraux :	100 à 200 ml/m ²

Afin de bénéficier d'une garantie, veuillez suivre les instructions d'utilisation.

1/1